

Technische Daten / Données techniques

Artikel / Qualité : Emotion

Lieferbreite in cm Largeurs en cm	ISO 3018	400
Polmaterial/ Ausrüstung Matériel/ Équipement	ISO 2424	100% PA 6.6 Antron
Herstellungsart Procédé de fabrication	ISO 2424	getuftet 1/10" super soft saxony Hochflorvelours
Rückenkonstruktion Dossier	ISO 2424	Comfortrücken

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß EN 1307

Caractéristiques du revêtement textile

Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	ISO 2424	ca. 1.310
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	ISO 8543	ca. 2.300
Polschichtdicke in mm Epaisseur du velours en mm	ISO 1766	ca. 7,0
Gesamtdicke in mm Epaisseur totale en mm	ISO 1765	ca. 10,4
Noppenzahl per m² Nombre de points/m²	ISO 1763	ca. 221.000

Shading-Hinweis

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind. Des dégradés (effets de shading) peuvent apparaître sur les tapis velours pendant l'utilisation. Ici il ne s'agit que d'un problème optique qui ne diminue en rien les valeurs d'utilisation du tapis. Les effets de shading ne sont pas influencés par la fabrication ou la pose du tapis, mais restent très soumis aux conditions atmosphériques du lieu de pose. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'apparition des effets du shading.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß EN 1307

Exigences concernant le rev. textile

Beanspruchungsklasse Robustesse	EN 1307	 Klasse 23/31
Komfortklasse Confort	EN 1307	 LC5
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires	EN 1307	  
Wärmedurchlaßwiderstand m²/KW Résistance thermique m²/ KW	ISO 8302	0,25

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag / Exigences

physiques concernant le rev. textile

Brandverhalten Classement feu	EN 13501-1	 Bfl-s1
Rutschhemmung Antidérapant	EN 1307	 DS
Trittschallverbesserungsmaß Isolation phonique	EN ISO 712-2	25 dB
Lichtechtheit Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 5



EN 1307
EN 14041
DOP 1025-121352



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-156.601-1080

Prodis-Nr. 3E35298C

Stand der technischen Informationen :

Etat des informations techniques:

04/2016

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor

Les données correspondent à l'état actuel de la technique. Sous réserve de toute modification visant à l'amélioration de la qualité des produits

Technische Daten / Données techniques

Artikel / Qualité : Passion

Lieferbreite in cm Largeurs en cm	ISO 3018	400 + 500
Polmaterial/ Ausrüstung Matériel/ Équipement	ISO 2424	100% PA
Herstellungsort Procédé de fabrication	ISO 2424	5/64" getuftet Kräuselveilours
Rückenkonstruktion Dossier	ISO 2424	Comfortrücken

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß EN 1307

Caractéristiques du revêtement textile

Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	ISO 2424	ca. 2.500
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	ISO 8543	ca. 3.240
Polschichtdicke in mm Epaisseur du velours en mm	ISO 1766	ca. 17,0
Gesamtdicke in mm Epaisseur totale en mm	ISO 1765	ca. 19,5
Noppenzahl per m² Nombre de points/m²	ISO 1763	ca. 125.000

Shading-Hinweis

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind. Des dégradés (effets de shading) peuvent apparaître sur les tapis velours pendant l'utilisation. Ici il ne s'agit que d'un problème optique qui ne diminue en rien les valeurs d'utilisation du tapis. Les effets de shading ne sont pas influencés par la fabrication ou la pose du tapis, mais restent très soumis aux conditions atmosphériques du lieu de pose. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'apparition des effets du shading.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß EN 1307

Exigences concernant le rev. textile

Beanspruchungsklasse Robustesse	EN 1307	 Klasse 23
Komfortklasse Confort	EN 1307	 LC5
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires	EN 1307	 
Wärmedurchlaßwiderstand m²/KW Résistance thermique m²/ KW	ISO 8302	0,21

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag / Exigences

physiques concernant le rev. textile

Brandverhalten Classement feu	EN 13501-1	 Cfl-s1
Rutschhemmung Antidérapant	EN 1307	
Trittschallverbesserungsmaß Isolation phonique	EN ISO 712-2	41 dB
Lichtechtheit Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	



**EN 1307
EN 14041
DOP 1008-121274**



**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-156.601-553**

Prodis-Nr. 92031E06

Stand der technischen Informationen :

Etat des informations techniques:

04/2016

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor

Les données correspondent à l'état actuel de la technique. Sous réserve de toute modification visant à l'amélioration de la qualité des produits

Technische Daten / Données techniques

Artikel / Qualité : Desire

Lieferbreite in cm Largeurs en cm	ISO 3018	400
Polmaterial/ Ausrüstung Matériel/ Équipement	ISO 2424	100% PA 6.6 Antron
Herstellungsart Procédé de fabrication	ISO 2424	getuftet 1/10" soft cut pile Velours
Rückenkonstruktion Dossier	ISO 2424	Textilrücken

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß EN 1307

Caractéristiques du revêtement textile

Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	ISO 2424	ca. 2.850
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	ISO 8543	ca. 3.700
Polschichtdicke in mm Epaisseur du velours en mm	ISO 1766	ca. 14,5
Gesamtdicke in mm Epaisseur totale en mm	ISO 1765	ca. 16,9
Noppenzahl per m² Nombre de points/m²	ISO 1763	ca. 263.000

Shading-Hinweis

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind. Des dégradés (effets de shading) peuvent apparaître sur les tapis velours pendant l'utilisation. Ici il ne s'agit que d'un problème optique qui ne diminue en rien les valeurs d'utilisation du tapis. Les effets de shading ne sont pas influencés par la fabrication ou la pose du tapis, mais restent très soumis aux conditions atmosphériques du lieu de pose. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'apparition des effets du shading.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß EN 1307

Exigences concernant le rev. textile

Beanspruchungsklasse Robustesse	EN 1307	 Klasse 23/32
Komfortklasse Confort	EN 1307	 LC5
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires	EN 1307	
Wärmedurchlaßwiderstand m²/KW Résistance thermique m²/ KW	ISO 8302	0,18

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag / Exigences

physiques concernant le rev. textile

Brandverhalten Classement feu	EN 13501-1	 Cfl-s1
Rutschhemmung Antidérapant	EN 1307	
Trittschallverbesserungsmaß Isolation phonique	EN ISO 712-2	25 dB
Lichtechtheit Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 5



EN 1307
EN 14041
DOP 1025-118793



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-156.601-1080

Prodis-Nr. CCFB0B3A

Stand der technischen Informationen :

Etat des informations techniques:

04/2016

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor

Les données correspondent à l'état actuel de la technique. Sous réserve de toute modification visant à l'amélioration de la qualité des produits

Technische Daten / Données techniques

Artikel / Qualité : Charisma

Lieferbreite in cm Largeurs en cm	ISO 3018	400
Polmaterial/ Ausrüstung Matériel/ Équipement	ISO 2424	100% PA 6.6 Antron
Herstellungsart Procédé de fabrication	ISO 2424	getuftet 1/10" Shag
Rückenkonstruktion Dossier	ISO 2424	Textilrücken

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß EN 1307

Caractéristiques du revêtement textile

Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	ISO 2424	ca. 2.400
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	ISO 8543	ca. 3.270
Polschichtdicke in mm Epaisseur du velours en mm	ISO 1766	ca. 10,0
Gesamtdicke in mm Epaisseur totale en mm	ISO 1765	ca. 12,0
Noppenzahl per m² Nombre de points/m²	ISO 1763	ca. 175.000

Shading-Hinweis

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind. Des dégradés (effets de shading) peuvent apparaître sur les tapis velours pendant l'utilisation. Ici il ne s'agit que d'un problème optique qui ne diminue en rien les valeurs d'utilisation du tapis. Les effets de shading ne sont pas influencés par la fabrication ou la pose du tapis, mais restent très soumis aux conditions atmosphériques du lieu de pose. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'apparition des effets du shading.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß EN 1307

Exigences concernant le rev. textile

Beanspruchungsklasse Robustesse	EN 1307	 Klasse 23
Komfortklasse Confort	EN 1307	 LC5
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires	EN 1307	
Wärmedurchlaßwiderstand m²/KW Résistance thermique m²/ KW	ISO 8302	0,14

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag / Exigences

physiques concernant le rev. textile

Brandverhalten Classement feu	EN 13501-1	 Cfl-s1
Rutschhemmung Antidérapant	EN 1307	
Trittschallverbesserungsmaß Isolation phonique	EN ISO 712-2	32 dB
Lichtechtheit Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 5

Stand der technischen Informationen :

Etat des informations techniques:

04/2016

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor

Les données correspondent à l'état actuel de la technique. Sous réserve de toute modification visant à l'amélioration de la qualité des produits



EN 1307
EN 14041:2004
DOP 1035-120607



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-156.601-524



Technische Daten / Données techniques

Artikel / Qualité : Moments

Lieferbreite in cm Largeurs en cm	ISO 3018	400 + 500
Polmaterial/ Ausrüstung Matériel/ Équipement	ISO 2424	100% PA
Herstellungsort Procédé de fabrication	ISO 2424	1/10" getuftet Kräuselveilours
Rückenkonstruktion Dossier	ISO 2424	Comfortrücken

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß EN 1307

Caractéristiques du revêtement textile

Poleinsatzgewicht g/m² Poids du velours g/m²	ISO 2424	ca. 1,350
Gesamtgewicht g/m² Poids total g/m²	ISO 8543	ca. 2.160
Polschichtdicke in mm Epaisseur du velours en mm	ISO 1766	ca. 11,0
Gesamtdicke in mm Epaisseur totale en mm	ISO 1765	ca. 13,5
Noppenzahl per m² Nombre de points/m²	ISO 1763	ca. 237.000

Shading-Hinweis

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind. Des dégradés (effets de shading) peuvent apparaître sur les tapis velours pendant l'utilisation. Ici il ne s'agit que d'un problème optique qui ne diminue en rien les valeurs d'utilisation du tapis. Les effets de shading ne sont pas influencés par la fabrication ou la pose du tapis, mais restent très soumis aux conditions atmosphériques du lieu de pose. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'apparition des effets du shading.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß EN 1307

Exigences concernant le rev. textile

Beanspruchungsklasse Robustesse	EN 1307	 Klasse 23
Komfortklasse Confort	EN 1307	 LC5
Zusatzeignungen Utilisations supplémentaires	EN 1307	  
Wärmedurchlaßwiderstand m²/KW Résistance thermique m²/ KW	ISO 8302	0,14

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag / Exigences

physiques concernant le rev. textile

Brandverhalten Classement feu	EN 13501-1	 Cfl-s1
Rutschhemmung Antidérapant	EN 1307	 DS
Trittschallverbesserungsmaß Isolation phonique	EN ISO 712-2	33 dB
Lichtechtheit Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	



**EN 1307
EN 14041
DOP 1008-120657**



**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-156.601-553**

Prodis-Nr. 9434DBC3

Stand der technischen Informationen :

Etat des informations techniques:

04/2016

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor

Les données correspondent à l'état actuel de la technique. Sous réserve de toute modification visant à l'amélioration de la qualité des produits