CASANOVA®
Faszination Bodenbeläge

BAUTECHNIK

Made in Germany

TOP Gips-Spachtelmasse

ZUM FLÄCHENAUSGLEICH VON ESTRICHEN UND BETONBÖDEN

- Bis 20 mm in einem Arbeitsgang
- Selbstverlaufend und pumpfähig
- Sehr glatte, porenarme Oberflächen
- Nahezu spannungsfrei
- Keine Wartezeit nach Grundierung von calciumsulfatgebundenen Untergründen

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT

VERWENDUNGSZWECK

Selbstverlaufender und pumpfähiger Bodenausgleich für Schichtdicken von 1 – 20 mm in einem Arbeitsgang. Zur Erstellung normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. TOP Gips-Spachtelmasse ist einsetzbar auf Estrichen, Beton, Fliesen und Platten, Naturstein und Terrazzo sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten. Im System mit TOP Mehrschicht Elastik Parkettkleber unter Parkett geeignet. TOP Gips-Spachtelmasse nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden. Nur für den trockenen Innenbereich. Ab 1 mm Schichtdicke stuhlrollengeeignet bei Belastung mit Rollen gemäß DIN EN 12529. Auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ bzw. der ATV DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, dauertrocken, riss-, als auch trennmittelfrei sein. Darüber hinaus ist von zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme mit geeigneten Maschinen zu beseitigen. Calciumsulfatgebundene Estriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergründe, wie z.B. Platten und keramische Fliesen grundreinigen und anschleifen. Die jeweiligen sach- und fachgerecht aufbereiteten Untergründe sind mit geeigneten Vorstrichen/Grundierungen vorzubehandeln. Bei calciumsulfatgebundenen Untergründen kann auf die Trocknungszeit des Vorstriches verzichtet und direkt mit TOP Gips-Spachtelmasse überspachtelt werden.

VERARBEITUNG

In einem sauberen Anrührtopf 4,5 – 5,0 l klares Wasser vorlegen und 25 kg TOP Gips-Spachtelmasse bei max. 600 U/Min. klumpenfrei anrühren. Spachtelmasse mit Glättkelle oder Rakel in gewünschter Schichtdicke auftragen. Nicht saugfähige, mineralische Untergründe und Gussasphaltestriche mind. 2 mm dick spachteln. Bei Schichtdicken über 10 mm bis max. 20 mm 30 % feuergetrockneten Quarzsand der Körnung 0 – 2 mm beimischen.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je 1 mm Schichtdicke
Verarbeitungszeit: ca. 25 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Belegreif: nach ca. 24 Stunden bis 3 mm Schichtdicke; je weiteren mm Schichtdicke 24 Stunden zusätzlich

Es ist möglich auf der TOP Gips-Spachtelmasse eine Verklebung mit dem TOP Mehrschicht Elastik Parkettkleber durchzuführen. Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

CASANOVA®
Faszination Bodenbeläge

BAUTECHNIK

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht mit anderen Ausgleichmassen vermischen.
- Bei der maschinellen Verarbeitung der TOP Gips-Spachtelmasse darauf achten, dass das Misch- und Fördersystem frei von zementären Rückständen ist.
- Anbruchgebinde dicht verschließen und schnell aufbrauchen.
- Frische Ausgleichfläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.
- Nicht im Nass- oder Außenbereich einsetzen.
- Auf Span- und OSB-Platten bis max. 3 mm Schichtdicke einsetzbar.
- Idealerweise Spachtelarbeiten zwischen 15 °C – 25 °C Raumtemperatur und unter 75% rel. Luftfeuchtigkeit durchführen.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:

- „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritfließestrichen" des Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf (www.beb-online.de).
- „Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von Calciumsulfat-Fließestrichen" des Industrieverbandes Werkmörtel e.V., Duisburg
- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" des Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf.
- „Vorbereitung von Estrichen für Bodenbelagarbeiten" des Industrieverbandes Werkmörtel e.V., Duisburg.
- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" Merkblatt TKB-8, Industrieverband Klebstoffe, Düsseldorf.

GEBINDEGRÖSSE

25 kg

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate kühl und trocken.

PRODUKTSICHERHEIT

Chromatreduziert. Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augen-kontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes ist zu vermeiden. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Informationen für Allergiker unter: +49 (2338) 1468.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 17 01 06 Beton

FINALER HINWEIS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

EMICODE EC 1 R	RAL UZ 113/Blauer Engel
GISCODE CP 1	IDH 833539



Für den berufsmäßigen Verwender.

CE
0767
Rigromont GmbH
Alter Ostring 34
58339 Breckerfeld
13
99003
EN 13813: 2002 CA-C40-F10
Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten	$A2_{fl}$-S1
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA
pH-Wert	>7
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C40
Biegezugfestigkeit	F10
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

RIGROMONT GmbH
D-58339 Breckerfeld
Telefon +49 (2338) 1468
www.casanova-boden.de