


TECHNISCHE DATEN

POSITANO AMALFI

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschiicht und werkseitig aufgebrachtener Polyurethan-Vergütung für den Einsatz in Objekten.



Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POSITANO AMALFI
Belagsart	EN ISO 10582		heterogen, PVC
Oberflächenvergütung			
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	4290
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23 33 42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,5
Nutzschiichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	mm	18 Stück 304,8 x 609,6 = 3,34 m ² 8 Stück 457,2 x 914,4 = 3,34 m ²
Lieferform Planken	EN ISO 24342	mm	24 Stück 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 18 Stück 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 Stück 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	< 0,1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	0,05 ***
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	2
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	m ² k/w	0,02
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	< 2
Ableitwiderstand	EN 1081	Ohm	ca. 10 ¹¹
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582		Typ I
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet max. 27°C
Emissionstest nach AgBB-Schema			sehr emissionsarm
Leistungserklärung (DoP)			FKA-DoP

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

** ausgeschlossen Fahrverkehr

*** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion